# 0386UV UV 镜面银油墨

UV 胶印镜面银油墨（经济型） | UV 胶印 | 经济型 | 净重 1kg

文件版本 V1.0 · 发布日期 2026 年 10 月 · 南牧旺®

## 一、产品概述

0386UV 是 UV 胶印镜面银油墨的经济型：镜面光泽度≥95GU（60°），白卡纸、灰卡纸、铜版纸均可直接上机，以更低的单公斤成本满足大批量包装的镜面印刷需求，是镜面工艺量产降本的务实之选。附着力≥90%（3M600 胶带法不脱落）；叠印配套 UV 透明油墨后耐摩擦可达 500 次以上，工艺参数与同工艺高端款 0686UV 保持一致，便于客户按订单定位灵活选型。

出厂价 ¥880 / kg（大批量可议价）。

## 二、技术参数

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| **镜面光泽度** | ≥95GU（60°） |
| **附着力** | ≥90% 不脱落（3M600 胶带法） |
| **适用基材** | 白卡 / 灰卡 / 铜版纸直接上机 |
| **固化方式** | UV 光固化 · 瞬时干燥 |
| **叠印后耐摩擦** | ≥500 次（配套 UV 透明油墨） |

## 三、性能特点

1. 经济型定位，大批量降本
2. 白卡/灰卡/铜版纸均可直印
3. 工艺参数对标 0686UV
4. 叠印透明墨后耐摩擦≥500 次

## 四、适用领域

食品彩盒、日化包装、快消品包装盒、大批量礼盒。

## 五、使用方法

1. 使用前充分搅拌，确保墨体均匀。
2. 白卡、灰卡、铜版纸可直接上机印刷，平整度越高镜面越好。
3. 印刷后叠印配套 UV 透明油墨或罩光，耐摩擦可达 500 次以上。
4. 按设备与订单定位选型，参数可参考同工艺高端款 0686UV。

**六、注意事项**

· 单独印刷耐摩擦有限，必须叠印透明油墨或罩光。
· 不可加入白墨调色；叠色需待银层完全固化后进行。
· 开封后 24 小时内密封保存，储存于 10–30 ℃ 阴凉避光处。

## 七、订购与技术支持

1. 价格为出厂价，不含运费与税费；大批量、年度框架订单可议价。

2. 样品与打样：可将基材试样寄至我司，按贵司机型、机速与基材条件出具打样结果及工艺建议，具体样品政策以业务确认为准。

3. 技术支持：出现掉银、发灰、固化不透、叠印起皮等现场问题，可致电 18991847788 获取远程诊断。

4. 本说明书所列参数为典型值，实际表现受基材、设备状态、车间温湿度与 UV 能量影响，量产前请先行打样确认。

西安双灵印包材料有限公司
地址：陕西省西安市未央区高窑村149-1号
产品咨询与免费打样：18991847788 ｜ 企业微信在线咨询：https://work.weixin.qq.com/ca/cawcde6aafdf4a00c5
https://slbc888.com