0686UV UV 镜面银油墨

UV 胶印镜面银油墨（高端款） | UV 胶印 | 高端款 | 净重 1kg

文件版本 V1.0 · 发布日期 2026 年 10 月 · 南牧旺®

一、产品概述

0686UV 是 UV 胶印镜面银油墨的高端款：镜面光泽度≥95GU（60°），白卡纸、铜版纸无需打底直接上机印刷，叠印配套 UV 透明油墨后即可媲美烫金效果，帮助高端包装在提质的同时显著降本。固含量 100%、无 VOC，环保合规；固化速度≤0.3s（100m/min 机速下），附着力≥90%（3M600 胶带法不脱落），适合高速连续生产与大批量高端包装订单。

出厂价 ¥1380 / kg（大批量可议价）。

二、技术参数

项目	指标
镜面光泽度	≥95GU（60°）
固化速度	≤0.3s @ 100m/min
附着力	≥90% 不脱落（3M600 胶带法）
UV 灯功率	800–1200 W/㎡
墨辊温度	25–30 ℃
墨层厚度	8–12 μm

三、性能特点

1. 免打底，白卡/铜版纸直接印刷
2. 叠印透明墨效果媲美烫金
3. 固含量 100%、无 VOC
4. 镜面均匀透亮，金属感纯净

四、适用领域

高端化妆品包装、白酒礼盒、药品包装盒、电子装饰面板。

五、使用方法

1. 使用前充分搅拌，确保墨体均匀。
2. 白卡纸、铜版纸无需打底，直接上机印刷。
3. 印刷后叠印配套 UV 透明油墨罩光，耐摩擦可达 500 次以上。
4. 正式量产前建议先打样确认镜面效果与基材适配性。

六、注意事项

· 单独印刷耐摩擦有限，必须叠印透明油墨或罩光。
· 不可加入白墨调色。
· 叠色需待银层完全固化后进行，并使用高透明色墨。
· 开封后 24 小时内密封保存，储存于 10–30 ℃ 阴凉避光处。

七、订购与技术支持

1. 价格为出厂价，不含运费与税费；大批量、年度框架订单可议价。

2. 样品与打样：可将基材试样寄至我司，按贵司机型、机速与基材条件出具打样结果及工艺建议，具体样品政策以业务确认为准。

3. 技术支持：出现掉银、发灰、固化不透、叠印起皮等现场问题，可致电 18991847788 获取远程诊断。

4. 本说明书所列参数为典型值，实际表现受基材、设备状态、车间温湿度与 UV 能量影响，量产前请先行打样确认。

西安双灵印包材料有限公司
地址：陕西省西安市未央区高窑村149-1号
产品咨询与免费打样：18991847788 ｜ 企业微信在线咨询：https://work.weixin.qq.com/ca/cawcde6aafdf4a00c5
https://slbc888.com