9030UV UV 镜面银油墨

UV 丝印镜面银油墨（高端款） | UV 丝印 | 高端款 | 净重 1kg

文件版本 V1.0 · 发布日期 2026 年 10 月 · 南牧旺®

一、产品概述

9030UV 是 UV 丝印镜面银油墨的高端款：专优化网版传墨性能，镜面光泽度≥95GU（60°），大面积印刷金属感强烈，叠印配套透明墨即可实现仿烫金效果，满足高端包装对镜面品质的苛刻要求。粘度 5000–8000mPa·s、细度≤10μm，固化速度≤0.5s（50m/min，UV 灯 1000W）；初固 100–130mJ/cm²、全固 150–200mJ/cm²，附着力≥90%（3M600 胶带法），与中端款 9015UV 工艺参数兼容，可按订单定位灵活选型。

出厂价 ¥1100 / kg（大批量可议价）。

二、技术参数

项目	指标
镜面光泽度	≥95GU（60°）
固化速度	≤0.5s @ 50m/min（UV 灯 1000W）
粘度（25℃）	5000–8000 mPa·s
细度	≤10 μm
附着力	≥90% 不脱落（3M600 胶带法）
固化能量	初固 100–130 / 全固 150–200 mJ/cm²
推荐网版	镜面银 400–450 目聚酯 · 透明墨 200–300 目
墨层厚度	10–40 μm

三、性能特点

1. 大面积印刷金属感强烈
2. 专优化网版传墨，镜面均匀
3. 叠印透明墨仿烫金效果
4. 与 9015UV 工艺参数兼容

四、适用领域

包装礼盒、广告标识、电子外壳、玻璃与塑胶丝印。

五、使用方法

1. 推荐镜面银 400–450 目聚酯网版（透明墨 200–300 目），网距 3–5mm。
2. 邵氏 70–80A 刮刀，角度 45°–60°，按版面调整印刷压力。

3. 印刷后 5 分钟内叠印配套透明油墨，间隔越短镜面效果越好。

4. 初固 100–130mJ/cm²、全固 150–200mJ/cm²，按机速调整 UV 能量。

六、注意事项

· 吸收性基材（纸、木等）需打底、浅色铺垫或覆膜后再印刷。
· 单独印刷耐摩擦有限，需罩光或叠印透明墨。
· 开封后 24 小时内密封保存，未开封保质期 12 个月，避光防潮。

七、订购与技术支持

1. 价格为出厂价，不含运费与税费；大批量、年度框架订单可议价。

2. 样品与打样：可将基材试样寄至我司，按贵司机型、机速与基材条件出具打样结果及工艺建议，具体样品政策以业务确认为准。

3. 技术支持：出现掉银、发灰、固化不透、叠印起皮等现场问题，可致电 18991847788 获取远程诊断。

4. 本说明书所列参数为典型值，实际表现受基材、设备状态、车间温湿度与 UV 能量影响，量产前请先行打样确认。

西安双灵印包材料有限公司
地址：陕西省西安市未央区高窑村149-1号
产品咨询与免费打样：18991847788 ｜ 企业微信在线咨询：https://work.weixin.qq.com/ca/cawcde6aafdf4a00c5
https://slbc888.com